

VOKO-SEAL-Band 300

Vorkomprimiertes Dichtungsband BG2

Produktebeschreibung:

VOKO-SEAL-Band 300 ist dauerelastisch, witterungs- und alterungsbeständig, anstrichverträglich, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. Im komprimierten Zustand weist das VOKO-SEAL-Band 300 auch gegen Benzin, Öl und sonstige Lösungsmittel eine sehr gute Beständigkeit auf.

Das VOKO-SEAL-Band 300 geht nach dem Einbringen in der Fuge kontrolliert auf. Es passt sich den Fugenflanken an, sodass bei richtiger Bandwahl eine sichere Abdichtung gewährleistet ist.



Anwendungsbereiche:

VOKO-SEAL-Band 300 eignet sich besonders für den Innen- und Aussenbereich, Fenster- und Türeingbau, Hoch- und Tiefbau, Fachwerk- und Betonbau, Wand- und Bodenanschlüsse, Industrie-, Heizungs- und Lüftungsbau, Montage von Zwischen- und Trennwänden.

Lieferform:

Art Nr.	Bezeichnung	Fugenbreite mm	Bandbreite mm	Rohschaumdicke mm	Rollenlänge m	Rollenanzahl	VE Inhalt m
411012R	VOKO-SEAL-Band BG2 10/1-2	1-2	10	10	25.0	30	750
411014R	VOKO-SEAL-Band BG2 10/1-4	1-4	10	15	18.0	30	540
411526R	VOKO-SEAL-Band BG2 15/2-6	2-6	15	20	13.0	20	260
411549R	VOKO-SEAL-Band BG2 15/4-9	4-9	15	30	7.0	20	140
412049R	VOKO-SEAL-Band BG2 20/4-9	4-9	20	30	7.0	15	105

Technische Daten:

Farben	schwarz - grau auf Anfrage
Einstufung nach DIN EN 18542	BG 2
Material	Imprägnierter PU-Weichschaum, komprimiert auf der Rolle
Schlagregendichtheit von Fugen DIN EN ISO 1027	≥ 300 Pa
Fugendurchlässigkeit von Fugen DIN EN ISO 1026	≤ 1.0 m ³ / [h · m · (daPa) ⁿ]
Baustoffklasse DIN 4102	B2
Wasserdampfdiffusionswiderstand DIN EN ISO 12572	μ ≤ 100
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen DIN 18542	gegeben
Lagerzeit	≤ 12 Monate, trocken und original verpackt
Lagertemperatur	+ 1°C bis + 20°C
Temperaturbeständigkeit	- 30°C bis + 80°C